
Glass ceramic articles decorated with ceramic colours and process for making these articles

Also published as: Patent number: EP0693464 **Publication date:** 1996-01-24 US5716712 (A1) Inventor: JP8048587 (A) SCHOENIG DIETER (DE); WENNEMANN DIETER EP0693464 (B1) (DE), WEINBERG WALDEMAR DR (DE); DE WITZMANN MONICA COTLEAR (DE) DE4426234 (C1) Applicant: SCHOTT GLASWERKE (DE); ZEISS STIFTUNG (DE) Classification: Cited documents: - international: C03C17/34 EP0565881 - european: C03C17/34D EP0490491 Application number: EP19950104343 19950324 EP0195239 Priority number(s): DE199444.26234 19940723 JP3247539 Report a data error here

Abstract of EP0693464

The glass ceramic articles, (lecorated with ceramic colours, have a layer of ceramic colour covered by at least one further layer of ceramic colour with at least partial overlapping. Also claimed is a process where the first layer of ceramic colour is applied to the surface by screen printing, and then dried. The second layer of ceramic colour is applied, at least partially overlapping the first layer.



UNOlnelosed

→ US PTO

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



Europäisches Patentamt
European l'atont Office
Office européen des brovets



(11) EP 0 693 464 A1

(12)

EUROPĀISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 24.01.1996 Patentblatt 1996/04

(51) Int CL6; C03C 17/34

(21) Anmeldenummer: 95104242.9

(22) Anmeldetag: 24,03.1995

(84) Benannte Vertragsstaaten: AT DE ES FR GB IT

(30) Priorität: 23.07.1994 DE : 426234

(71) Anmelder:

- Schott Glaswerke
 D-55122 Mainz (DE)
 Benannte Vertragsstaaten:
 DE ES FR IT AT
- Carl-Zeiss-Stiftung, trading as SCHOTT GLASWERKE D-55122 Mainz (DE) Benannte Vertragsstaater:
 GR

(72) Erfinder.

- Schönig, Dieter
 D-55118 Mainz (DE)
- Wennemann, Dieter
 D-55234 Albig (DE)
- Weinberg, Waldemar, Dr.
 D-55444 Selberabach (DE)
- de Witzmann, Monica Cotlear
 D-55268 Nieder-Olm (DE)

(54) Mit keramischen Farben dekorierter Glaskeramikartikel und Verfahren zu seiner Herstellung

(57) Es wird ein mit keramischen Farben dekorierter Glaskeramikartikel beschrieben, bei dem über einer ersten Farblage mindestens eine veitere angeordnet ist, die die erste Farblage zumindest eilweise überlappt. Die erste Farblage kann dabei als Grunddekor großflächig und feinverteilt die Oberfläche des Glaskeramikartikels

überziehen, die es z. B. auch vor Kratzem schützt, die weitere anders gefärbte Farblage definiert als Markierungsdekor z. B. die Kochzonen und erleichtert die verwechstungsfreie Erkennung der dadurch farblich individualisierten Funktionsbereiche.

2

Beschreibung

Gegenstand der Erfindung ist ein mit keramischen Farben dekorierter Glaskeramikartikel und ein Verfahren zu seiner Herstellung.

Glaskeramikartikel finden vielfache Verwendung, z. B. als temperaturwechselfestes (feuerfestes) Küchengeschirt, und insbesondere auch als Kochflächen für Küchenberde

Diese Artiket sind im allgemeinen mit Dekoren versehen, sei es aus rein ästhetischen Gründen oder um z. B. bei Kochflächen die Kochstellen zu markieren.

Als Farben für diese Dekore werden keramlsche Farben auf Emailfebasis verwendet, die nach konventionellen Techniken, wie z. B. Siebdruck oder militels der Abzlehbildtechnik aufgebracht und anschließend eingebrannt werden.

Solche Maßnahmen und Glaszusammensetzungen zum Dekorieren, Verzleren und Glasieren von Glaskeramiken sind z. B. aus der DE 42 0° 286 A1, der DE 36 00 109 C2, der DE 35 05 922 C1 und der DE 34 33 880 C2 bekannt.

Glaskeramik wird bekanntlich aus einem keramisierbaren Glas einer Zusammensetzung, wie sie belspielsweise aus der EP 0 220 333 B1 bekannt ist, durch eine Wärmebehandlung nach einem Lestimmlen Temperatur-Zeit-Programm (Keramisierung) erzeugt, wobei Temperaturen bis zu 1000 °C erreich, werden können.

Auch Kochflächen für Kochmulden, z. B. aus Glaskeramik oder Spezialglas werden an Ihrer Oberseite mit einem Dekor aus keramischen Furben versehen. Einerseits dient dieses Dekor der Koch zonenmarkierung und damit der Unterscheidung zwischen Kalt- und Heißbereichen der Kochfläche, andererseits erfüllt die Dekoration der Kochfläche auch eine ästhetische Funktion und ermöglicht den Geräteherstellerr durch das Anbringen von individuellen Designmerkmalen den Aufbau von eigenständigen, unterscheidungsfähigen Produktlinien.

Derzeit sind 3 Varianten der Lekoration von Glaskeramik-Kochflächen mittels Sieberuck möglich und auf dem Markt erhältlich:

- 1. Einfarbige, monochrome Dekoration mit geeigneten keramischen Farbe im Heiß- und Kaltbereich unter Verwendung von Dekorstrukturen verschiedenster Flächen- bzw. Beleg ingsgrade.
- 2. Einfarbige/mehrfarbige Dekoration mit geeigneten karamischen Farben nur zu funktionellen Markierung der Kochfläche, insbesondere der Kochzonenbegrenzung, aber z. B. auch der Reetwärmeanzeige oder des Firmenlogos wobei die Glaskeramik-Oberfläche sowohl im Heißbereich als auch im Kaltbereich größtenteite undekoriert bleibt.
- 3. Mehrfarbige Dekoration mit geeigneten keramischen Dekorfarben, wobei beim Druck zwischen den verschiedenen Farben ein Abstand eingehalten

werden muß, um zu verhindem, daß Überlappungen und Überschneidungen der Dekore zustande kommen, die dann, nach bisheriger Ansicht im praktischen Gebrauch zum Abplatzen der Dekorschicht führen

Bei allen Kochflächen mit diesen Dekorvarianten werden in Bereichen mit spärlicher Dekoration häufig Gebrauchsspuren und Fingerabdrücke bemängelt, welche auf der weitgehend glatten, glänzenden Oberfläche, insbesondere auch in Ausstellungs- und Verkaufsräumen sehr auffällig sind.

Bei Glaskeramik-Kochflächen mit einer nur spärlichen Dekoretion, d.h. z.B. nur mit einer Kochzonenmarkierung. Restwärmeanzeige und einem Firmenlogo kann in Einzelfällen, insbesondere auch bei Einsatz von Hälogenheizkörpern sowie bei starker Bestrahlung von oben, wie sie z. B. in Ausstellungsräumen von Küchenstudios üblich ist, unter Umständen die "Technik unter der Kochfläche" für den Betrachter bzw. den Benutzer sichtbar werden, und dessen ästhetisches Empfinden stören.

Um diesen unerwünschten Effekt zu vermeiden oder zu reduzieren, müssen heute Streulichtabdeckungen aufgebracht werden. Hierbei handeit es sich um eine dunkle Farbschicht, die auf die Kochflächenunterselte aufgebracht wird und die keine Durchsicht mehr erlaubt. Auch dieses Problem kann nach der vorllegenden Erfindung durch eine Grunddekoration weitgehend gelöst werden und somit die aufwendige Unterseitenbeschichtung überflüssig machen.

Darüber hinaus kommt es bei längerer Verwendung einer Kochfläche zu Gebrauchsspuren in Form von Kratzem, zu Metallabrisb von den Töpfen und zuwellen zu Oberflächenveränderungen durch ungeeignete Reinigungsmittel, die auf den Kochflächen auffällig und störend wirken.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde eine dekorlerte Kochfläche so zu verbessern, daß die Auffälligkeit von Fingerabdrücken, eventuellen Gebrauchsspuren und Kratzem deutlich verringert wird, wobei durch das Dekor auch ein wirksamer Schutz der Glaskeramik vor Oberflächenbeschädigung erreicht wird

Die Aufgabe der Erfindung wird dadurch gelöst, daß auf dem Glaskeramikartikel über einer ersten Farblage mindestens eine weitere angeordnet ist, die die erste Farblage zumindest tellweise überlappt und wobei die erste Farblage als Grunddekor großflächig auf der Oberfläche des Glaskeramikartikels aufgebracht ist. Die erste Farblage als Grunddekor überzieht den Artikel gleichmäßig, als fein vertelltes Punkt- und/oder Linienraster und/oder in sich wiederholenden graphischen Struktureinheiten.

Die erste Farblage als Grunddekor kann dabei die gesamte Kochfläche (Kait- und Helßbereiche) überziehen und bedeckt die Oberfläche des Glaskeramikartikels von 1 % bis zu 95 %, im Heißbereich insbesondere von

99

75

4

US PTO

1 % bis zu 40 %.

Damit derzeit schon vorgegeberte Dekorationsvarianten und/oder Designlinien beibehalten werden können, und gleichzeitig die Vorteile dieser Erfindung zur Geltung kommen, empfiehlt es sich, die Farben der ersten Läge bei Verwendung als Grunddekor mit dem Farbeindruck des undekorierten Glaskeramikartikels abzustimmen. D. h. es ist vorteilhaft z. B. für Kochflächen aus dunkler Glaskeramik die erste Farblage mit einer dunklen Dekorfarbe vorzunehmen.

3

Aufgrund der auf der Oberfläche gleichmäßig, fein verteilten Dekoreinheiten und der unterschiedlichen Lichtreflektion zwischen undekoriertei Oberfläche und Dekor erscheint die ursprünglich glatte und glänzende Kochfläche nun teilwelse mattlert.

Dadurch ist die Auffälligkeit von hinzukommenden Mattierungen wie z. B. Fingerabdrücken, Top/kratzem und sonatigen Gebrauchsspuren seh: gering.

Eine weitere Ausführungsform dieser Erfindung besteht darin, die Kochzonen durch eine Auflockerung schon des Grunddekors deutlich optisch hervorzuheben. Die erste Farblage weist durch eine sich ändernde Auftragsdichte und/oder -dicke auf der Oberfläche des Glaskeramikartikels einen Intensitätsverlauf auf. Durch diesen Intensitätsverlauf der Dekorlerung können Kochzonen markiert werden, ohne speziell Ringe oder andere Liniendekors aufdrucken zu müssen.

In bevorzugter Ausführungstorm der Erlindung definiert die weitere Farblage als Markierungsdekor, insbesondere Kochzonen, Warmhaltezonen, Kalt- bzw. Arbeitsbereiche, Anzelgenbereiche und Restwärmeanzelgen und bildet Schriftzüge und/oder Symbole und/oder sonstige Kennzelchnungen aus.

Bei Verwendung der weiteren Farblage als Markierungsdekor weist diese sinnvollerwelse eine andere Farbe auf als das Grunddekor, wobei die Dekore insbesondere in Teilbereichen der Oberfläche des Glaskeramikartikels übereinander angeordnet sind.

Dabei ist es nach vorliegender Erfindung neu, daß die Dekore auch übereinander gedruckt werden können, ohne daß eich Probleme im Bersich der Überdruckung z. B. durch Verlaufen, Abplatzungen oder reduzierte Haft- und Abriebfestigkeit ergeben würden. Welche für Kochflächen geeigneten keramischen Dekorfarben dabei für die jeweiligen Farblagen untereinander und mit dem jeweiligen Glaskeramik-Substrat die optimalen Ergebnisse, bei meist vorgegebenen Produktionsparametern für den jeweiligen späteren Einsatz erzielen, kann in anwendungstechnischen Vorversuchen ermittelt werden.

Die Erfindung betrifft auch das Verfahren zur Herstellung eines mit keramischen Farben dekorierten Glaskeramikartikels, bei dem ein Artikel aus keramislerbarem Glas mit den keramischen Farben dekoriert wird und das Einbrennen der keramischen Farben während oder nach der Keramisierung erfolgt, wobei auf die Oberfläche des Glaskeramikartikels eine erste Lage aus keramischer Farbe aufgebracht und getrocknet wird und danach eine weitere Lage aus keramischer Farbe über der ersten angeordnet wird, die die erste Farblage zumindest teilweise überlappt. Die Farblagen werden dabei im Siebdruckverfahren auf den Glaskeramikartikel aufgebracht.

Die Erfindung wird anhand der, in den jeweiligen Figuren dargestellten und nachstehend näher beschriebenen Ausführungsbeispiele erläutert,

Es zelgen:

Figur 1a: Aufsicht auf eine Kochfläche mit einer

ersten Farblage als Grunddekor.

Figur 1b: Aufsicht auf eine Kochfläche mit einem Grunddekornach Figur 1a und einer weiteren Farblage als Markie-

rungsdekor.

Figur 2a: Aufsicht auf eine Kochfläche mit einer ersten Farblage als Grunddekor, die aber eleichzeitig such Fronttinnsberei-

aber gleichzeitig auch Funktionsbereiche definiert.

cne dennien.

Figur 2b: Aufsicht auf die Kochfläche nach Figur

2a nach dem 2. Siebdruck, wobel die zweite Farblage als Markierungsdekor

ausgebildet ist.

Figur 3: Ein typisches Rastermuster für das Grunddekor (hier: SCHOTT-Reser SR

Grunddekor (hier: SCHOTT-Raser SR

3

Figur 1a zeigt eine Kochfläche z. B. mit elektrischer Beheizung. Hierbei ist eine mit 1 bezeichnete Platte aus üblichem keramlelerbaren Glas durch einen ersten Siebdruck mit einer ersten Farblage als Grunddakor 2, z. B. mit dern feinen Rastermuster "SR 326" (Fig. 3) versehen. De die nach der Keramisierung gebildete Glaskeramik in Aufsicht schwarz und in der Durchsicht violett oder braun bis dunkelrot erscheint, wird eine sich schwarzbraun ausbildende Dekorfarbe eingesetzt, z. B. um den vom Gerätehersteller gewünschten Design-Eindruck der undekorierten Glaskeramik, so wie sie von den Kunden bisher akzeptiert wurde, nicht zu verfälschen.

Danach wird die mit der im Siebdruck-Verfahren aufgebrachten ersten Farblage dekorierte Glasplatte an der Luft, oder z. B. bei 65 °C etwa 3 min. lang getrocknet.

Anschließend wird zusätzlich zum Grunddekor 2, wieder mittels Siebdruck eine weitere zweite Farblage 3 als Markierungsdekor 3 übergeordnet, die, wie in Figur 1 b gezeigt, die Kochzonen 4 und Restwärmeanzeigen 5 definiert und Schriftzüge wie z. B. ein Warenzeichen 6 oder ein Firmenlogo 7 ausbildet. Als Farbtöne werden für das Markierungsdekor 3 z. B. braun oder grüngraugewählt, die sich deutlich vom Grunddekor 2 abheben.

Dabei wird nach der Erfindung das Markierungsdekor 3 einfach über das Grunddekor 2 gedruckt.

Danach erfolgt bei der so 2-fach mit Dekorfarbe bedruckten Platte der übliche Dekoreinbrand gleichzeitig

55

5

EP 0 693 464 A1

70

95

40

50

6

mit der Keramisierung der Platte.

Figuren 2a und 2b veranschaulichen, wie mit 2 Siebdruckvorgängen subjektiv ein 3-Farban Dekor erreicht werden känn. Wie in Figur 2a zu sehen, wird beim ersten Druck die Kochfläche 1 aus einem üblichen keramisierbaren Glas mit einer relativ dunklan z. B. stahlblauen Dekorfarbe als Grunddekor 2 bedruckt, wobel in diesem Fall aber mit dem gleichen Sieb, und gleicher Farbe noch eine Restwärmeanzeige 5 ein V/arenzeichen 6 und ein Firmenlogo 7 aufgedruckt werden.

Das Hintergrunddekor 2 ist vriederum sehr feinstrukturiert ausgebildet z. B. ebenfall i mit dem in Figur 9 gezeigten Dekorraster "SR 326".

Nach dem ersten Siebdruck wird die dekorierten Kochfläche 1 an der Luft getrocknet oder bei 50 - 90 °C, ca. 5 mln. getrocknet.

Auf der bereits dekorierten Kochfläche erfolgt nun ein 2. Siebdruck mit einer anderun Farbe, z. B. weiß, der nur die Kochzonen 4 markiert.

Anschließend erfolgt der L'ekoreinbrand bei etwa 20 950 °C.

Nach der Keramlelerung der so dekorierten Platte hat der Betrachter folgende Far beindrücke:

- das Hintergrunddekor 2, das sehr feinstrukturiert auf 25 der dunkten Glaskeramikolatte 1 aufsitzt erscheimt ebenfalls dunkel, fast schwärz,
- die kräftige und in durchgeizogenen Linien aufgedruckten Funktionsbereiche, Schriftzüge und Marklerungen heben sich stahlt lau vom dunklen Hintergrund der Platte ab und
- die Kochzonenmarkierung it erscheint weiß.

Zusammenfassend sollen die Vortelle der Erfindung, mit der es erstmals möglich let, mehrfarbig dekorierte Glaskeramikkochflächen nerzustellen, deren Dekore sich zum Teil auch überdecken und überschneiden, nochmals zusammengestellt worden:

- das gleichmäßig auf der Plette verteille Grunddekor schützt die Glaskeramikker hfläche selbst vor oberflächlichen Kratzern, vor Metallabrieb und Gebrauchsspuren;
- das Grunddekor reduziert darüberhinaus die Auffälligkeit von Verschmutzungen, z. B. von Fingerabdrücken;
- Die Kochflächenunterseiter müssen z. T. nicht mehr beschichtet werden, um die unterliegende "Technik" abzudecken;
- Das Mehrfarbendekor erleichtert die Bedienung z. 55
 B. des Kochgerätes durch verwechslungsfreie, farblich individualisierte Funktionsbereiche;

- es sieht sehr ansprechend aus;
- es ist einfach mit herkömmlichen Verfahren und keramischen Farben herzuelellen.

Patentarisprüche

- Mit keramischen Farben dekorlerter Glaskeramikartikel, insbesondere Glaskeramikkochfläche, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Glaskeramikartikel über einer ersten Farblage mindestens eine weitere angeordnet ist, die die erste Farblage zumindest teilweise überlappt.
- Glaskeramikartikel nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, daß die erste Farblage als Grunddekor großflächig auf der Oberfläche des Glaskeramikartikels aufgebracht ist.
- Glaskeramikartikel nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzelehnet, daß die erste Farblage als Grunddekor den Artikel als gleichmäßiges, fein verteiltes Punkt- und/oder Linlenraster und/oder in sich wiederholenden graphische Struktureinheiten überzieht.
- 30 4. Glaskeramikartikel nach den Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzelchnet, daß die erste Farblage als Grunddekor 1 bis 95 %, insbesondere 5 bis 60 % der Oberfläche des Glaskeramikartikels bedeckt.
 - Glaskeramikartikel nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Farbe der ersten Lage bei Verwendung als Grunddekor mit dem Farbeindruck des undekorierten Glaskeramikartikels annähernd übereinstimmt.
 - 6. Glaskeramikartikel nach den Ansprüchen 1 bls 5, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Farblage durch eine sich ändernde Auftragsdichte und/oder -dicke auf der Oberfläche des Glaskeramikartikels Intensitätsverläufe aufwelst.
 - 7. Glaskeramikartikel nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Farblage zusätzlich Funktionsbereiche auf der Oberfläche des Glaskeramikartikels definiert und/oder Schriftzüge und/oder Symbole und/oder sonstige Kennzeichnungen ausbildet.
 - Glaskeramikartikel nach den Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die weitere Farblage als Markferungsdekor, ins-

7

EP 0 693 464 A1

5

₿

besondere Kochzonen, Warmhaltezonen, Kaltbzw. Arbeitsbereiche, Anzeitjenbereiche, und Restwärmeanzeigen definiert und/oder Schriftzüge und/oder Symbole und/oder sonstige Kennzeichnungen ausbildet.

 Glaskeramikartikel nach der Ansprüchen 1 ble 8, dadurch gekennzeichnet, daß die weitere Farblage bei Verwendung als Markierungsdekor eine andere f\u00e4rbe als das Grunddekor aufweist

10

10. Verfahren zur Herstellung nines mit keramischen Farben dekorlerten Glaske amikartikele, bei dem ein Artikel aus keramisierba em Glas mit den keramischen Farben dekoriert wird und das Einbrennen der keramischen Farben während oder nach der Keramisierung (Umwandlung) des Glases in Glaskeramik) erfolgt.

20

dadurch gekennzeichnet,
daß auf die Oberfläche des Glaskeramikartikels im
Siebdruck eine erste Lage aus keramischen Farben
aufgebracht und anschließend getrocknet wird, und
danach mindestens eine weitere Lage aus keramischer Farbe über dieser ersten angeordnet wird, die
die erste Farblage mindestens teilweise überlappt.

25

30

35


40


45

50

55












FIG.2b



→ US PTO

EP 0 693 464 A1

FIG. 3





EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICH

Numer to Amedica P 95 10 4343

	EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE					
Lacogorie	Metrosichnung de	i Dokumento mli Augube, su Ballgeblichen Telle	rait erforderlich,	Botrifft Ansprisch	ELASSI ANMEI	PIRATION DER DUNG (IN.CL6)
X .	9.Marz 1992 Columbus, Olife abstract no (Seite 395; * Zusammenfas:	39797z, sung ≉ 539 (CENTRAL GLA		,2,7- ¹⁰	C03C1	7/34
X Y	20.Oktober 1.99			,2		
'	* Ansprüche 1-	-4 =	3-	-10		
Y	LIMITED) 17 Ju	l (FORD MOTOR COM uni 1992 uile 48 — Spalté :	_	-10		
D,A	EP-A-0 195 (39 24.September) * Anspruch "	(SCHOTT GLASWER 1986	KE) 1,	,10		
					RECI- SACH(EBUCKE (Inc. C) TO
]	CO3C	
		•				
Der vo	diegende Recherches ber Darle beert	icht wurde für alle Patettern	prücke erstellt			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	DEN HAAG		rember 1995	Ree	Praw 11jk,	A
X:von Y:von ande	ATECORIE DIER GE NAI besonderet Bedeutung died besonderet Bedeutung in Veruffestlichung in Veruffestlichung in Veruffestlichung des bologischer Hintergeus dieckriftliche Offeeben au	NATEN DOKUMENTE	T: der Erfindung zugene F: Utres Patentiolomme bach den Annetiden D: in der Annetidung an L: aus zwiern Gründen d: Mürglied der gleichen	de liegende l nx, dat jude lien vertifien geflärtes Do angeflärten [Descrice ed to east non a tlicht words turns ni Dokument	or Grandskize der n ist

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.